

# FEYNLAB CERAMIC PRIMER

## 製品概要

柔らかい塗装やコーティング施工の難しい塗装に土台を作り、コーティングの塗布や拭き取りを安全かつ簡単に施工が可能になります。

## 製品特性

柔らかくて粘着性のある塗装はディテイラーにとって悩みの種である。

そのような塗装は、セラミックコートが施工できなかつたり表面にキズを付けてしまったり1日の仕事を台無しにします。

ダブルアクションポリッシャーを使用し、塗布することで塗装上に暑い皮膜を形成し、すぐにコーティング施工可能な下地層を形成します。完璧に磨き上げる事ができ、拭き上げ時にキズを付ける心配もありません。

FEYNLAB コーティングの究極の光沢性と透明性、そして最も重要な耐久性を提供する事ができます。

真のナノテクノロジーとボンディングテクノロジーは既存の塗装に深く浸透し、他に類を見ないレベルの保護を可能にします。

## 耐久性、施工可能箇所

FEYNLAB CERAMIC PRIMER は単独で使用する事はできません。耐久性は最終段階の保護として使用されるコーティング剤に依存します。

施工可能表面以外には絶対に施工しないで下さい。

施工可能箇所

- ・ クリアコートされた塗装面

## 保存期間

未開封で約1年間

開封後は、1ヶ月以内にご使用下さい。使用しない時は、必ずキャップをつけておいてください。

## 製品内容

FEYNLAB CERAMIC PRIMER – 120ml

(中型車2～3台分)

## 注意

施工時には常に防毒マスクとグラブを装着してください。施工箇所に汚れが無いことを確認して下さい。

## 施工面の準備

コンパウンドとポリッシングマシーンを使ってお客様の要求に最も高いレベルで応えるように車両表面を磨きこみます。必ず磨き傷が埋まらないようにウレタンバフで最後まで磨ききってください。

磨き終了後、コーティングの最大限の結合と持続性を確実にするために脱脂洗車を行います。場合によっては、FEYNLAB PANEL PREP を使い研磨剤に含まれ油脂分を除去します。

## 使用方法

CERAMIC PRIMER を 30 秒から 1 分間激しく振って混ぜてください。

(軽く振っただけではコーティング成分と研磨剤がしっかりと混ざっていない時があるので、中蓋を外し割りばしなど細長い棒を使用ししっかりと混ぜる事が重要です。)

パネルを PANEL PREP で拭き取り脱脂をした後、ウレタンバフに CERAMIC PRIMER を小豆大で 3~4 滴垂らし、CERAMIC PRIMER が作業領域に均等に行き渡るまで、ポリッシャーを低速で始動させます。

その後、ポリッシャーを中速にします。1~2 回同じ場所を通ったら完了。

残留物を柔らかいマイクロファイバータオルで拭き取ります。

最初に塗り込んだ後は、パッドに液剤が残っている状態なので、

その後の塗り込みで使用する液剤は少なくなります。

通常、60cm×60cm の塗り込みに必要なのは、小豆大の 2 滴だけです。

CERAMIC PRIMER をクリアになるまで拭き取った後、最低 1.5 時間待ってから、その部分にお好みの FEYNLAB セラミック・コーティングを塗り始めます。

コーティング前の CERAMIC PRIMER を塗布後に PANEL PREP を使用しないでください。

開封後はなるべく早くご使用ください。