

CERAMIC PRO® 9H

【セラミックプロ 9H】 ナノセラミックコーティング剤



特徴

- ◆ 半永久的な保護性能
- ◆ 高硬度
- ◆ 超疎水性
- ◆ 耐薬品性
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 耐紫外線性
- ◆ 高光沢性
- ◆ 耐スクラッチ性

内容量

50ml

使用期限

未開封で5年

商品詳細

Ceramic Pro 9Hは永久的に持続するマルチレイヤータイプの透明なナノセラミックコーティング剤です。硬化すると、表面を保護し、簡単に綺麗にすることができ、柔軟性もあるガラスシールドに変わります。

マルチレイヤーで得られる効果の目安

- ◆ 9H 2 レイヤー + TOP COAT (旧 LIGHT) 1 レイヤー
セルフクリーニング + 洗浄するのが簡単
- ◆ 9H 5 レイヤー + TOP COAT (旧 LIGHT) 1 レイヤー
(上記の性能に加え) マーカーによる落書き防止性能
- ◆ 9H 10 レイヤー + TOP COAT (旧 LIGHT) 1 レイヤー
(上記の性能に加え) 耐スクラッチ性

スペック

ベース：溶剤タイプ

水接触角：110°

乾燥時間：表面乾燥は25°Cで1～2時間 完全乾燥は25°Cで3～5日間

熱乾燥：130°Cで20分間 200°Cで10分間

施工方法：塗り込み・浸漬・スプレー

鉛筆硬度：9H

膜厚：1層毎に2ミクロン

適用材料：金属・木・革・プラスチック・塗装面・ガラス

消費量：1層あたり1㎡で5～10ml

密度：0.94～0.96g/cm³

作業温度

5～30°Cの直射日光の当たらない状態

使用方法

- ① NANO PRIMER を塗った施工面に使用します。
- ② 容器をよく振って下さい。
- ③ 本剤を付属のスポンジに適量とり、施工箇所に均一なるように塗布します。
- ④ 25°Cで30～60秒後コーティング剤をムラのないように乾いたクロスで拭き上げます。(溶剤が硬化しますので10分以上放置しないで下さい。)
- ⑤ 1時間乾燥させた後、重ね塗りする事が出来ます。
- ⑥ その後、8時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し、濡らさないように注意して下さい。)

使用上の注意

- ◆ 必ずマスク・ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ1～2杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

保管方法

- ◆ 本製品を25°C以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。

