

CERAMIC PRO® MARINE

【セラミックプロ マリーン】 船舶・海洋環境用ナノセラミックコーティング剤



特徴

- ◆ 汚損防止
- ◆ 高硬度
- ◆ 高光沢
- ◆ 耐薬品性
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 耐紫外線性
- ◆ 耐腐食性
- ◆ 耐酸化性
- ◆ 疎水性

内容量

1000ml

使用期限

未開封で5年

商品詳細

Ceramic Pro MARINE は過酷な海洋環境用に配合されたコーティング剤です。ボートやヨット等の船舶の船底・エンジンルーム・プロペラスクリュー・木製デッキ・FRP 部分等に施工します。紫外線による劣化や塩害・酸化・排気・化学物質から施工部分を保護します。

持続期間

半永久的

スペック

ベース：溶剤タイプ
水接触角：110°
乾燥時間：表面乾燥は25°Cで8時間 完全乾燥は25°Cで3～5日間
熱乾燥：130°Cで30分間 200°Cで10分間
施工方法：塗り込み・浸漬・スプレー
鉛筆硬度：9H
膜厚：20 ミクロン
粘度：20～30mPa.s (20°C)
適用材料：金属・木・ゲルコート・喫水線より下
消費量：1㎡あたり10～15ml
密度：0.94～0.96g/cm³

作業温度

5～30°Cの直射日光の当たらない状態

使用方法

- ① 容器をよく振って下さい。
- ② 本剤を付属のスポンジやハケに適量とり、施工箇所に均一なるように塗布します。
- ③ その後、8時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)

使用上の注意

- ◆ マスク・ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ1～2杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

保管方法

- ◆ 本製品を25°C以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。



CERAMIC PRO®
NANOCERAMIC TECHNOLOGY