

CERAMIC PRO® PPF & VINYL TOP COAT & BASE COAT

【セラミックプロ PPF & ビニール】プロテクションフィルム & ラッピングフィルム専用コーティング剤



特徴

- ◆ 疎水性
- ◆ セルフクリーニング
- ◆ 耐紫外線性
- ◆ 色に深みを出す

内容量

各 50ml

使用期限

未開封で 5 年

商品詳細

高い撥水性を持つプロテクションフィルム & ラッピングフィルム専用コート剤です。紫外線を抑制しフィルムの劣化、退色を防ぎ長期間保護します。プロテクションフィルムや光沢のあるフィルムには TOP COAT を重ね塗りする事で超疎水性能を発揮します。マットフィルムの場合は BASE COAT のみ施工すればマットの質感は維持されます。

持続期間

半永久的

スペック

ベース：溶剤タイプ
水接触角：BASE COAT 110° TOP COAT 120°
乾燥時間：表面乾燥は 25°C で 1 ~ 2 時間
完全乾燥は BASE COAT 25°C で 3 ~ 5 日間、TOP COAT 25°C で 1 ~ 3 日間
熱乾燥：130°C で 10 分間 200°C で 5 分間
施工方法：塗り込み・浸漬・スプレー
膜厚：BASE COAT 2 ミクロン TOP COAT 1 ミクロン
適用材料：プロテクションフィルム・ビニールフィルム
消費量：BASE COAT 1㎡あたり 5 ~ 10ml TOP COAT 1㎡あたり 2 ~ 5ml

作業温度

5 ~ 30°C の直射日光の当たらない状態

使用方法

- ① 施工面の汚れを除去し乾燥させて下さい。
- ② BASE COAT 剤の容器をよく振って下さい。
- ③ BASE COAT 剤を付属のスポンジに適量とり、施工箇所に均一なるように塗布します。
- ④ 25°C で 30 ~ 60 秒後コーティング剤をムラのないように乾いたクロスで拭き上げます。(溶剤が硬化しますので 10 分以上放置しないで下さい。)
- ⑤ その後、1 時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)
- ⑥ TOP COAT 剤の容器をよく振って下さい。
- ⑦ TOP COAT 剤を付属のスポンジに適量とり、BASE COAT を施工した箇所に均一なるように塗布します。
- ⑧ 25°C で 30 ~ 60 秒後コーティング剤をムラのないように乾いたクロスで拭き上げます。(溶剤が硬化しますので 10 分以上放置しないで下さい。)
- ⑨ その後、8 時間乾燥させます。(乾燥中は埃が立たない所で保管し濡らさないように注意して下さい。)

使用上の注意

- ◆ ゴム手袋等を着用してお使い下さい。
- ◆ 使用後は本製品のキャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
- ◆ 誤って目に入った場合は速やかに多量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ◆ 誤って飲み込んでしまった場合はコップ 1 ~ 2 杯の水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受け下さい。

保管方法

- ◆ 本製品を 25°C 以下の屋内で保管して下さい。
- ◆ 火元・電気製品・静電気が起こりやすい場所等、火事の原因となるものから遠ざけて下さい。
- ◆ 小さいお子様の手が届く場所に置かないで下さい。

